

■材料別性能

材質	一般アルマイト	ミタニライト				
		タフコート	メタルコート	硬度(HV)	熱伝導	抗菌
AL00系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL10系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL20系	×	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL30系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL40系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL50系	◎	100μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL60系	◎	100μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL70系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AL80系	△	60μ	可	450	大幅アップ°	有る
AC2	△	60μ	可	370	大幅アップ°	有る
AC3	△	60μ	可	370	大幅アップ°	有る
AC4	△	60μ	可	370	大幅アップ°	有る
AC7	△	60μ	可	370	大幅アップ°	有る
ADC1	×	30μ	可	370	大幅アップ°	有る
ADC5	×	30μ	可	370	大幅アップ°	有る
ADC8	×	30μ	可	370	大幅アップ°	有る
ADC12	×	30μ	可	370	大幅アップ°	有る

(注記) 一般アルマイト記号 ×…加工できない △…加工が難しい ◎…加工が容易